

## ACRONAL FLEX SC138 ap

### 产品概述:

ACRONAL FLEX SC138 ap是一种阴离子型中等粘度的乳液聚合物。

### 产品特点:

耐候性出众	出色的耐沾污性
水蒸气透过率高	吸水率低
弹性和拉伸强度的最优化平衡	高效覆盖墙体裂纹

### 典型物理特性:

外观:	白色乳液
固含量:	50%
pH 值:	9.0-10.0
粘度 (23℃, IS02555) :	1000-4000mPa. s
20℃ 比重:	1.04
最低成膜温度 (IS02115)	5℃

(典型物理特性是供应商向使用方或潜在使用方提供的产品物理数据的参考资料,不应作为产品合格与否的检测标准;检测指标和方法请参阅产品检测报告书和产品指标文件)

### 适用范围:

高性能弹性涂料

### 安全及操作搬运

在储存、搬运及使用 ACRONAL FLEX SC138 ap 应按照一般处理化学品的卫生及安全规定,详细的安全资料请参阅 MSDS