

© = BASF德国注册商标

# Acronal<sup>®</sup> 7530

是一款用于界面剂，粘合剂，防水涂膜的水性聚合物乳液

## 化学描述

是一款阴离子型水性苯乙烯/丙烯酸酯共聚物乳液

## 产品规格

### 性能

固含量(DIN EN ISO 3251)	%	47 – 49
PH值(DIN ISO 976)	-	6.0 – 8.0
粘度23 °C (RVT;DIN EN ISO2555)	mPa·s	100 – 2000

\*上述数据是产品在风险转移期内，合约已同意的规定质量，作为品质保证的一部分，我们会定期对数据进行监控。这些数据或产品样本的特性不隐含对某些特性或用于特别用途的适用性所具有任何法律约束力的保证，我们对此不承担任何责任。

## 其他分散体的性能

乳液类型	-	阴离子
密度(ISO2811-1)	g/cm <sup>3</sup>	约1.04

## 应用

### 应用领域

Acronal®7530适用于调配界面剂，粘结力促进剂，和防水涂膜等等。Acronal®7530用于产品中可以提高砂浆或其他复合物在各种基材上的粘结力。作为界面剂使用时Acronal®7530能通过封闭基材减少基材孔隙率来加固基材，为下一步工序做好准备，如自流平。鉴于产品的性能会受其他添加剂和原材料的影响，因此在使用Acronal®7530开发和生产产品时，客户必须经过自行测试来确定性能。

### 操作说明

鉴于影响生产和应用的因素很多，如配方原料，混合过程和在不同基材上的粘结力等等。在使用Acronal®7530开发和生产产品时，客户必须经过自行测试来确定性能。如果产品存储温度在50℃时，测试也应包含产品的粘度稳定性。

---

## 安全

### 概述

必须遵守有关处理化学品所需的预防措施。如果场地上有大量化学品使用时必须保证通风良好。须采取皮肤保护措施，并一直佩戴护目镜。

### 化学品安全技术说明书

使用这些产品是，应遵守我们在化学品安全技术说明书中提供的信息与建议。长时间的暴露Acronal®7530可能会导致皮肤和黏膜刺激。

### 标签

根据我们样品储存的数据及目前欧盟化学物质指令的现有规定，产品不需贴危险物质标签或欧盟指令中定义的化学物质标签（混合物分类指令1967/548/EC和化学物质分类和标签指令1999/45/EC）。

---

## 储存

在10-30℃下，在密闭容器内可储存6个月。

Acronal®7530已包含适量的防腐剂，使得在运输期间可以抵抗微生物的侵蚀。但我们推荐在收到货后加入更多一些的防腐剂，可以确保在以后的储存期内和使用过程中保持有效的防腐作用，并注意储存容器及设施的卫生。要获取进一步的信息，请参阅“聚合物乳液的处置和储存”。

---

### 要获取进一步信息，

#### 请联系：

巴斯夫(中国)有限公司

分散体和树脂部

中国 上海市

浦东江心沙路300号

邮政编码：200137

电话:021-20391000  
传真: 021-38655400

### 声明

此资料中所包含的数据系依据我们的现有知识和经验编写。鉴于影响加工和应用的因素有很多，加工者在这些资料的基础上仍有自行进行测试和试验的责任，而这里的资料（描述，图，照片，数据，配比，重量等）也不能作为保证本产品具有某些性质或适用于某种用途目的的法律保证。作为接受本公司产品的用户有尊重各种专有权力和遵守现行法律法规的责任。

版本/日期：01/10.07.2014